



TIMESCORK
— ROLHAS & CÁPSULAS —

ROLHAS DE CORTIÇA NATURAIS PRIME



Características	Parâmetros	Especificações/Tolerância	Método
Dimensionais	Comprimento e diâmetro	$C \pm 0,7 \text{ mm}$; $\varnothing \pm 0,5 \text{ mm}$	NP 2803-1/ISO 9727-1
	Ovalidade	$O \leq 0,7 \text{ mm}$	
Físicas	Humidade	$6 \pm 2 \%$	NP2803-2/ISO 9727-3
	Massa volúmica	$185 \pm 55 \text{ kg/m}^3$	ISO 9727-2
Mecânicas	Força de Extração	C 38 mm: 12-35 daN	NP 2803-4/ISO 9727-5
		C 45 mm: 15-40 daN	
	C 49 mm: 15-45 daN		
	Vedação	0,9 – 1,2 bar	NP 2803-5/ISO 9727-6
Químicas	Quantificação de Peróxidos	Negativo	NP4296/ISO 21128
Organoléticas	Análise Sensorial	Ausência de desvios	ISO 22308
	2,4,6 – Tricloroanisol (TCA)	Não Detetável (< 0,5 ng/L)	ISO 20752

Especificações Técnicas de Acordo com o Código Internacional das Práticas Rolheiras.

Timescork- Rolhas & Cápsulas, SA

Rua 3 da Zona Industrial de Rio Meão, nº 260, 4520-475 Rio Meão

info@timescork.com

<https://timescork.com>